

# Cetox Perfekt

Imperméabilisant de nettoyage à sec avec protection des fibres contenant une nouvelle base de polymères. Convient pour les traitements anti-taches.

## Caractéristiques:

**Cetox Perfekt** convient à l'imperméabilisation parfaite des vêtements de pluie et sport et cuir dans les machines à sec au perchloréthylène. **Cetox Perfekt** donne un excellent effet hydrofuge, protégeant en même temps les tissus contre les taches et salissures.

**Cetox Perfekt** est facile à utiliser dans les machines à sec avec systèmes de pulvérisation ou par arrosage et se remarque par son excellent pouvoir d'égalisation, même en cas de textiles très délicats. **Cetox Perfekt** donne un toucher doux et soyeux aux textiles traités, ils conservent ainsi l'élasticité et la luminosité du neuf.

Les vêtements imperméabilisés avec **Cetox Perfekt** sont pratiquement insensibles contre les froissements ce qui facilite énormément le travail de repassage et se manifeste comme avantage en portant un tel vêtement. Les fermetures éclair métalliques ou plastiques des vêtements de sports restent maniables.

**Cetox Perfekt**, même utilisé concentré, ne montre qu'une faible formation de mousse dans le filtre ou en distillation.

## Emploi:

**Attention: Utilisation uniquement en machine de nettoyage à sec !  
Emploi interdit en pulvérisation à l'air libre !**

**Méthode d'imperméabilisation par pulvérisation pour les machines de nettoyage à sec équipées de système de pulvérisation:**

Utiliser le **Cetox Perfekt** de préférence en pulvérisation. Les quantités d'emploi suivantes sont nécessaires pour l'imperméabilisation par pulvérisation:

## Dosage:

### Textiles

30 à 40 ml de **Cetox Perfekt** par kg de vêtements

### Cuir

35 à 45 ml de **Cetox Perfekt** par kg de vêtements

Pour préparer la solution de pulvérisation, il faut une proportion de mélange ( **Cetox Perfekt**: solvant) de 1:4 jusqu'à 1:6 selon la taille de la buse.

Rincer d'abord les vêtements nettoyés avec du solvant pur, essorer ensuite. Pulvériser la solution préparée sur les textiles durant 4 à 6 minutes. Ensuite sécher sans essorage intermédiaire.

Pour la pulvérisation sur des textiles secs, augmenter la proportion du solvant dans le rapport de mélange.

### **Méthode d'imperméabilisation par arrosage en machine de nettoyage à sec**

**Dosage:** 40 à 50 ml de **Cetox Perfekt** par kg de vêtements

Mélanger la quantité désirée de **Cetox Perfekt** avec du perchloréthylène frais dans la proportion de 1:1.

### **Mode d'emploi:**

Après rinçage, renvoyer le solvant au réservoir. Ne pas essorer. Arrêter le tambour, arroser les vêtements à imperméabiliser avec la solution (proportion de mélange 1:1) par le hublot. Ensuite mettre le tambour en marche. Faire tourner les vêtements durant 5 minutes, ensuite sécher comme d'habitude. Augmenter lentement la température de séchage.

Afin d'éviter les inégalités sur les vêtements doublés, piqués ou ouatés, faire attention à ce que la température de séchage monte lentement.

### **ATTENTION:**

Si **Cetox Perfekt** est envoyé en distillation et provoque la formation de mousse, ajouter un produit anti-mousse comme **Destivit Spezial** et faire la distillation lentement.

**Conditions de magasinage:** Stocker au froid et au sec, protégé du gel.  
Protéger du soleil direct.

**Durée max. de magasinage:** 12 mois