

FICHE TECHNIQUE  
REF.T7534**CHARBON ACTIF METAFLO 340**

5 43 CA 40 24

Charbon actif extrudé diam. 3 mm, d'origine minérale, activé à la vapeur.

**APPLICATIONS**

- Purification de l'air
- Récupération de solvant
- Adsorption des COV

**CARACTERISTIQUES**

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Densité non tassé (kg/m <sup>3</sup> ) | 420    |
| Indice de Benzène (%)                  | 40 ± 2 |
| Teneur en cendres totales (%)          | 7      |
| Humidité à l'ensachage (%)             | 5 max  |
| Surface spécifique (m <sup>2</sup> /g) | 1250   |

**CONDITIONNEMENT**

- Sacs papier de 20 kg
- Big Bag de 500 kg